

AFFRESCONITE

0201.

**Idropittura traspirante supercoprente per interno, igienizzante
resistente all'attacco delle muffe**

27/03/15 LRC/nz



Descrizione e impieghi

AFFRESCONITE è un'idropittura igienizzante ad alta copertura per interni a base di resine viniliche. Presenta una piacevole finitura opaca resistente alla formazione di muffe e che garantisce una buona traspirabilità dei muri. E' idonea in ambienti con elevata umidità come bagni, cucine, ecc. Il prodotto può essere colorato utilizzando il sistema tintometrico ADVANCE HT.

Caratteristiche tecniche

Colore	:	bianco
Aspetto del film secco	:	opaco (UNI 10795)
Peso specifico	:	1.67 kg/l (± 0.02)
Viscosità	:	20000 ÷ 23000 mPa.s Brookfield RVT rpm 20 s 6
Classificazione UNI EN 13300:2002	:	Resistenza all'abrasione: Classe 4 (ISO 11998:2006)
		Potere coprente: Classe 2 con resa di 10 m ² /l (ISO 6504-3:2007)
		Brillantezza speculare: 60°, molto opaco <5 (ISO 2813)
Resistenza alle muffe	:	0 = nessun sviluppo (UNI 9805).
Resa pratica indicativa*	:	5 ÷ 6 m ² /l con due strati.
Stabilità di stoccaggio	:	24 mesi in confezione integra.

*La resa può variare in funzione della ruvidità e dell'assorbimento del supporto e in relazione al sistema di applicazione adottato.

NB: I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

Prodotto conforme alla Direttiva **2004/42/CE-IIA(a)** contenuto massimo di COV: 30 g/l (2010)

Contiene un conservante per controllare la crescita fungina:

2-ottil-2H-isotiazol-3-one - zinco piritione - (3-iodoprop-2-in-il)-N-butilcarbammato

Modalità di applicazione

Preparazione del supporto	:	Il supporto deve essere stagionato, non sfarinante e pulito (privo di grasso, olio e altri agenti contaminanti). In caso di superfici degradate asportare tutte le tracce di vecchie pitture non aderenti ed eventuali efflorescenze. In presenza di muffe o alghe eseguire un trattamento con DECISO cod. 0610, lavare la parete, e quando è perfettamente asciutta applicare RENOVO cod. 0600. Su intonaco livellare le eventuali imperfezioni con IMPA RAS cod. 0542 e lasciare stagionare le parti trattate; stuccare e livellare fori, crepe, cavillature con IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA serie 0401, oppure IMPASTUK POLVERE cod. 0410 o IMPASTUK POLVERE EXTRA cod. 0418.
---------------------------	---	---

AFFRESCONITE

0201.

**Idropittura traspirante supercoprente per interno, igienizzante
resistente all'attacco delle muffe**

27/03/15 LRC/nz

Su intonaco nuovo, spolverante o molto assorbente, su stuccature o vecchie pitture sfarinanti, applicare uno strato di fissativo-isolante per uniformare l'assorbimento del fondo. I nostri prodotti idonei sono POLY VA cod. 0003 o POLY ACRYL cod. 0004, oppure SUPERFIX cod. 0010, opportunamente diluiti. Dopo essiccazione continuare con l'applicazione di due strati di AFFRESCONITE.

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| Preparazione del prodotto | : | Mescolare fino a colore e consistenza uniformi. |
| Metodo applicativo | : | - pennello - rullo - spruzzo - airless |
| Diluizione in volume | : | 35 ÷ 45% di acqua per il primo strato, 25 ÷ 35% per il secondo. |
| Riverniciabile | : | attendere 5 ÷ 6 ore tra le due applicazioni. |

NOTE:

Non applicare con U.R. superiore al 75%.

La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 5 e 35°C.

TEME IL GELO. Conservare il prodotto immagazzinato a temperatura tra + 5 e 35°C.

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.