

ASILOX FILL

0780.

Pittura riempitiva acril-silossanica, resistente all'attacco di alghe e muffe

05/08/13 LRC/nz

advance 
sistema tintometrico multifunzione

grey⁸

Descrizione e impieghi

ASILOX FILL è una finitura di aspetto opaco caratterizzata da facilità di lavorazione, buona adesione su qualsiasi tipo di supporto, elevata idrorepellenza e resistenza agli agenti atmosferici, e buona traspirabilità. Speciali additivi assicurano un'ottima resistenza alla formazione di alghe e muffe sulle superfici trattate; la presenza di quarzo consente di ottenere un buon potere uniformante e riempitivo in caso di supporti irregolari e disomogenei.

ASILOX FILL è indicato per applicazioni su intonaci civili nuovi o vecchi a base di calce e di cemento in genere.

Può essere colorato utilizzando il sistema tintometrico ADVANCE HT.

Caratteristiche tecniche

Colore	: bianco
Natura del legante	: acril-silossanico in dispersione
Granulometria massima	: 0.1 mm
Peso specifico	: 1.54 kg/l (± 0.03)
Viscosità	: 18000 ÷ 23000 mPa.s Brookfield RVT rpm 20 s 6
Permeabilità all'acqua	: classe III (bassa), $W < 0.1 \text{ kg(m}^2 \cdot \text{h}^{0.5})$ UNI EN 1062-3
Permeabilità al vapor acqueo	: classe I (alta), $< 0.14 \text{ Sd(m)}$ UNI EN ISO 7783-2
Resa pratica indicativa*	: 4 ÷ 5 m ² /l con due strati.
Stabilità di stoccaggio	: 12 mesi in confezione integra.

*La resa può variare in funzione della ruvidità e dell'assorbimento del supporto e in relazione al sistema di applicazione adottato.

NB: I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

Prodotto conforme alla Direttiva **2004/42/CE-IIA(c)** contenuto massimo di COV: 40 g/l (2010)

Contiene un conservante per controllare la crescita fungina e algale:

2-ottil-2H-isotiazol-3-one - zinco piritione - terbutrina

Modalità di applicazione

- Preparazione del supporto
- : Superfici murali: il supporto deve essere stagionato, non sfarinante e pulito (privo di grasso, olio e altri agenti contaminanti).
In caso di superfici degradate asportare tutte le tracce di vecchie pitture non aderenti ed eventuali efflorescenze.
In presenza di muffe o alghe trattare il supporto con DECISO cod. 0610, lavare la superficie, e quando è perfettamente asciutta applicare RENOVO cod. 0600.
Su intonaco livellare le eventuali imperfezioni con IMPA RAS cod. 0542 e lasciare stagionare le parti trattate.
Su intonaco nuovo, spolverante o molto assorbente, su stuccature o vecchie pitture sfarinanti applicare uno strato di fissativo-isolante al solvente CLIM-O-PAINT

ASILOX FILL

0780.

Pittura riempitiva acril-silossanica, resistente all'attacco di alghe e muffe

05/08/13 LRC/nz

PRO cod. 1004, oppure il tipo idrodiluibile SUPERFIX cod. 0010, per uniformare l'assorbimento del fondo.

Superfici in calcestruzzo: Il calcestruzzo deve essere sano, maturo e asciutto. Pulire il supporto da residui di olio disarmante, parti scarsamente aderenti e sporco; in presenza di muffe o alghe eseguire il trattamento con i prodotti specifici DECISO cod. 0610 e RENOVO cod. 0600. Asportare tutte le parti di calcestruzzo incoerenti fino al rinvenimento dei ferri. Spazzolare o sabbiare i ferri d'armatura fino a metallo vivo; eliminare ogni traccia di ruggine e polvere. Trattare i tondini con la boiacca passivante IMPA CEM cod. 0544; stendere IMPA GROSS cod. 0545, malta fibro-rinforzata per ripristini a spessore, e successivamente livellare con IMPA RAS cod. 0542; lasciare stagionare i rappezzi prima di applicare il fissativo-isolante.

Assicurarsi che la superficie sia asciutta e continuare con l'applicazione di due strati di ASILOX FILL.

Preparazione del prodotto	:	Mescolare fino a colore e consistenza uniformi.
Metodo applicativo	:	- pennello - rullo
Diluizione in peso	:	20 ÷ 25% di acqua per il primo strato, 15 ÷ 20% per il secondo.
Diluizione in volume	:	30 ÷ 35% per il primo strato, 25 ÷ 30% per il secondo. Nel caso si utilizzi la Base ED, la diluizione deve essere ridotta del 50%.
Essiccazione ad aria (20°C)	:	Al tatto : 1 ÷ 2 ore
Riverniciabile	:	attendere 5 ÷ 7 ore tra le due applicazioni.

NOTE:

Non applicare con atmosfera nebbiosa o piovosa, o con U.R. superiore al 75%.

La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 5 e 35°C.

Applicazioni esterne devono essere protette dalla pioggia per almeno 48 ore, e comunque fino a completa essiccazione.

TEME IL GELO. Conservare il prodotto immagazzinato a temperatura tra + 5 e 35°C.

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alla nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.