

## GREY FIX

0011.

### Fissativo pigmentato idrodiluibile

30/06/14 LRC/nz

**advance** HT  
sistema tintometrico multifunzione

**grey<sup>8</sup>**

#### Descrizione e impieghi

Fissativo acrilico pigmentato idrodiluibile con ottimo potere penetrante, idoneo per il trattamento di superfici murali esterne ed interne, in particolare per la preparazione del cartongesso.

E' indicato per applicazioni su intonaci civili nuovi o vecchi a base di calce e cemento in genere.

Il prodotto può essere colorato utilizzando il sistema tintometrico ADVANCE HT.

#### Caratteristiche tecniche

|                         |   |                                                                      |
|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------------|
| Colore                  | : | bianco                                                               |
| Aspetto del film secco  | : | opaco                                                                |
| Peso specifico          | : | 1.47 kg/l ( ± 0.02)                                                  |
| Viscosità               | : | 10.000 ÷ 14000 mPa.s Brookfield RVT rpm 20 s 6                       |
| Resa pratica indicativa | : | 10 ÷ 12 m <sup>2</sup> /l in funzione dell'assorbimento del supporto |
| Stabilità di stoccaggio | : | 12 mesi in confezione integra.                                       |

**NB:** I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

Prodotto conforme alla Direttiva **2004/42/CE-IIA(h)** contenuto massimo di COV: 30 g/l (2010)

#### Modalità di applicazione

|                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preparazione del supporto | : | Il supporto deve essere stagionato, consistente e pulito (privo di grasso olio e altri agenti contaminanti). Asportare le vecchie pitture non aderenti ed eventuali efflorescenze.<br>In presenza di muffe o alghe eseguire un trattamento con DECISO cod. 0610, lavare la parete, e quando è perfettamente asciutta applicare RENOVO cod. 0600.<br>Su intonaco livellare le eventuali imperfezioni con IMPA RAS cod. 0542 e lasciare stagionate le parti trattate; all'interno stuccare e livellare fori, crepe, cavillature con IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA serie 0401, oppure IMPASTUK IN POLVERE serie 0410 o IMPASTUK POLVERE EXTRA serie 0418.<br>Su supporto asciutto applicare GREY FIX opportunamente diluito. |
| Preparazione del prodotto | : | Mescolare fino a colore e consistenza uniformi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Metodo applicativo        | : | - pennello - rullo - spruzzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Diluizione in peso        | : | 20 ÷ 25% di acqua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Diluizione in volume      | : | 30 ÷ 35% di acqua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Riverniciabile            | : | dopo 4 ÷ 6 ore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### **NOTE:**

Non applicare con atmosfera nebbiosa o piovosa, o con U.R. superiore al 75%.

## GREY FIX

0011.

### Fissativo pigmentato idrodiluibile

30/06/14 LRC/nz

La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 5 e 35°C.

**TEME IL GELO.** Conservare il prodotto immagazzinato a temperatura tra + 5 e 35°C.

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.