

IG-45

0332.

Idropittura igienizzante traspirante per interno, resistente all'attacco delle muffe

02/04/14 LRC/nz

Descrizione e impieghi

IG-45 è un'idropittura traspirante caratterizzata da ottima copertura, buona pennellabilità e dilatazione e da un piacevole aspetto opaco. Adatta per ambienti interni particolarmente predisposti alla formazione di muffe.

Caratteristiche tecniche

Colore	: bianco
Natura del legante	: dispersione vinilica
Aspetto del film secco	: opaco (UNI 10795)
Peso specifico	: 1.74 kg/l (± 0.02)
Viscosità	: 26000 ÷ 30000 mPa.s Brookfield RVT rpm 20 s 6
Resa pratica indicativa*	: 4 ÷ 5 m ² /l con due strati
Stabilità di stoccaggio	: 24 mesi in confezione integra.

*La resa può variare in funzione della ruvidità e dell'assorbimento del supporto e in relazione al sistema di applicazione adottato.

NB: I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

Prodotto conforme alla Direttiva **2004/42/CE-IIA(a)** contenuto massimo di COV: 30 g/l (2010)

Contiene un conservante per controllare la crescita fungina:

2-ottil-2H-isotiazol-3-one - zinco piritione - (3-iodoprop-2-in-il)-N-butilcarbammato

Modalità di applicazione

- Preparazione del supporto :
- Il supporto deve essere stagionato, non sfarinante e pulito (privo di grasso, olio e altri agenti contaminanti). In caso di superfici degradate asportare tutte le tracce di vecchie pitture non aderenti ed eventuali efflorescenze. In presenza di muffe o alghe eseguire un trattamento con DECISO cod. 0610, lavare la parete e applicare RENOVO cod. 0600.
 - Su intonaco livellare le eventuali imperfezioni con IMPA RAS cod. 0542 e lasciare stagionare le parti trattate; stuccare e livellare fori, crepe, cavillature con IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA serie 0401, oppure IMPASTUK POLVERE cod. 0410 o IMPASTUK POLVERE EXTRA cod. 0418.
 - Su intonaco nuovo, spolverante o molto assorbente, su stuccature o vecchie pitture sfarinanti, applicare uno strato di fissativo-isolante per uniformare l'assorbimento del fondo. I nostri prodotti idonei sono POLY VA cod. 0003 o POLY ACRYL cod. 0004, oppure SUPERFIX cod. 0010, opportunamente diluiti.
 - Dopo essiccazione continuare con l'applicazione di due strati di IG-45.

IG-45

0332.

Idropittura igienizzante traspirante per interno, resistente all'attacco delle muffe

02/04/14 LRC/nz

Preparazione del prodotto	: Mescolare fino a colore e consistenza uniformi.
Metodo applicativo	: - pennello - rullo - spruzzo - airless
Diluizione in peso	: 30 ÷ 35% di acqua per il primo strato, 25 ÷ 30% per il secondo.
Diluizione in volume	: 45 ÷ 50% per il primo strato, 35 ÷ 45% per il secondo.
Riverniciabile	: attendere 5 ÷ 6 ore tra le due applicazioni.

NOTE:

Non applicare con U.R. superiore al 75%.

La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 5 e 35°C.

TEME IL GELO. Conservare il prodotto immagazzinato a temperatura tra + 5 e 35°C.

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.