

PINTOLAK

0303.

Idropittura superlavabile per interno ed esterno, resistente all'attacco delle muffe

14/04/16 LRC/nz

advance HT

grey⁸

Descrizione e impieghi

PINTOLAK è una idropittura lavabile a base di copolimeri vinilici, dotata di ottimo potere coprente, buon punto di bianco e di un piacevole aspetto opaco vellutato. E' caratterizzato inoltre da elevata resistenza agli agenti atmosferici, agli alcali e all'acqua; ciò garantisce una finitura inalterata per lungo tempo.

E' indicato per qualsiasi supporto murale sia all'interno che all'esterno, soprattutto dove è necessaria una particolare resistenza alla formazione dello sporco e alla lavabilità.

Il prodotto può essere colorato utilizzando il sistema tintometrico ADVANCE HT.

Caratteristiche tecniche

Colore	: bianco e tinte basi
Aspetto del film secco	: opaco (UNI 10795)
Peso specifico	: 1.49 kg/l (± 0.02)
Viscosità	: 14000 ÷ 17000 mPa.s Brookfield RVT rpm 20 s 6
Resistenza al lavaggio	: ottima (UNI 10795), >15000 cicli Gardner (UNI 10560)
Classificazione UNI EN 13300:2002	: Resistenza all'abrasione: Classe 2 (ISO 11998:2006)
	Potere coprente: Classe 2 con resa di 10 m ² /l (ISO 6504-3:2007)
	Brillantezza speculare: 60°, molto opaco <5 (ISO 2813)
Resa pratica indicativa*	: 6 ÷ 7 m ² /l con due strati.
Stabilità di stoccaggio	: 24 mesi in confezione integra.

*La resa può variare in funzione della ruvidità e dell'assorbimento del supporto e in relazione al sistema di applicazione adottato.

NB: I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

Prodotto conforme alla Direttiva **2004/42/CE-IIA(a)** contenuto massimo di COV: 30 g/l (2010)

Contiene un conservante per controllare la crescita fungina:

2-ottil-2H-isotiazol-3-one - zinco piritione - (3-iodoprop-2-in-il)-N-butilcarbammato

Modalità di applicazione

Preparazione del supporto	: Il supporto deve essere stagionato, non sfarinante e pulito (privo di grasso, olio e altri agenti contaminanti). In caso di superfici degradate asportare tutte le tracce di vecchie pitture non aderenti ed eventuali efflorescenze. In presenza di muffe o alghe eseguire un trattamento con DECISO cod. 0610, lavare la parete, e quando è perfettamente asciutta applicare RENOVO cod. 0600. Su intonaco livellare le eventuali imperfezioni con un rasante idoneo, e lasciare stagionare le parti trattate; all'interno stuccare e livellare fori, crepe, cavillature con IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA serie 0401, oppure IMPASTUK POLVERE cod. 0410 o IMPASTUK POLVERE EXTRA cod. 0418.
---------------------------	---

PINTOLAK

0303.

Idropittura superlavabile per interno ed esterno, resistente all'attacco delle muffe

14/04/16 LRC/nz

Su intonaco nuovo, spolverante o molto assorbente, su stuccature o vecchie pitture sfarinanti, applicare uno strato di fissativo-isolante per uniformare l'assorbimento del fondo. All'interno usare i prodotti idrodiluibili POLY VA cod. 0003 o POLY ACRYL cod. 0004, oppure SUPERFIX cod. 0010 o GREY FIX cod. 0011, opportunamente diluiti; all'esterno il tipo al solvente pronto all'uso CLIM-O-PAINT PRO cod. 1004, oppure SUPERFIX o GREY FIX. Dopo essiccazione continuare con l'applicazione di due strati di PINTOLAK.

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| Preparazione del prodotto | : | Mescolare fino a colore e consistenza uniformi. |
| Metodo applicativo | : | - pennello - rullo - spruzzo - airless |
| Diluizione in peso | : | 25 ÷ 30% di acqua per il primo strato, 20 ÷ 25% per il secondo. |
| Diluizione in volume | : | 40 ÷ 45% per il primo strato, 30 ÷ 40% per il secondo.
Nel caso si utilizzi la Base ED, la diluizione deve essere ridotta del 50%. |
| Riverniciabile | : | attendere 5 ÷ 6 ore tra le due applicazioni. |

NOTE:

Non applicare con atmosfera nebbiosa o piovosa, o con UR superiore al 75%.

La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 5 e 35°C.

Applicazioni esterne devono essere protette dalla pioggia per almeno 48 ore, e comunque fino a completa essiccazione.

TEME IL GELO. Conservare il prodotto immagazzinato a temperatura tra + 5 e 35°C.

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.