

POLY VA

Isolante fissativo murale

0003.

04/08/11 LRC/nz

Descrizione e impieghi

POLY VA è un fissativo-isolante per interni a base vinilica di elevata resistenza agli alcali, indicato per evitare le differenze d'assorbimento degli intonaci e per assicurare un perfetto ancoraggio delle pitture.

Può essere utilizzato come rivestimento di TIPO D per interventi di incapsulamento di superfici di cemento amianto, per evitare la dispersione di fibre durante gli interventi di rimozione o smaltimento (come previsto dal D.M. 20 agosto 1999, G.U. del 22/10/1999).

Caratteristiche tecniche

Colore	: lattiginoso trasparente
Peso specifico	: 1.02 kg/l (± 0.02)
Resa indicativa*	: 50 ÷ 60 m ² /l riferita alla diluizione in rapporto 1:7
Resa indicativa utilizzato come rivestimento di tipo D	: 8 ÷ 10 m ² /l per spessori di 8 ÷ 9 µm secchi in funzione dell'assorbimento del supporto.
Stabilità di stoccaggio	: 12 mesi in confezione integra.

NB: I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

*La resa può variare in funzione della ruvidità e dell'assorbimento del supporto e in relazione al sistema di applicazione adottato.

Prodotto conforme alla Direttiva **2004/42/CE-IIA(h)** contenuto massimo di COV: 30 g/l (2010)

Modalità di applicazione

Preparazione del supporto	: Se il supporto è vecchio o sfarinante spazzolare e raschiare bene asportando le parti non aderenti, stuccare e quindi procedere all'applicazione del POLY VA.
Rivestimento di TIPO D	: Nel caso di utilizzo del POLY VA come rivestimento di TIPO D per rivestire superfici di cemento amianto, si deve tinteggiare il fissativo con 1 ÷ 2% di IMPACOLOR UNI cod. 6003 in modo da garantire, una volta applicato, uno strato di colore contrastante con quello del supporto. Il POLY VA così tinteggiato va diluito 1 a 3 con acqua e deve essere applicato direttamente evitando la pulizia del supporto.
Metodo applicativo	: - pennello - rullo - spruzzo (quando il POLY VA è utilizzato come rivestimento di TIPO D è ammessa solo l'applicazione a spruzzo).
Diluizione	: utilizzato come: fissativo-isolante :1 POLY VA + 7 parti di acqua rivestimento TIPO D :1 POLY VA + 3 parti di acqua

POLY VA

Isolante fissativo murale

0003.

04/08/11 LRC/nz

Essiccazione ad aria (20°C) : 4 ÷ 5 ore
come rivestimento di tipo D

Riverniciabile : dopo 2 ÷ 3 ore

NOTE:

Non applicare con U.R. superiore al 75%.

La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 5 e 35°C.

TEME IL GELO. Conservare il prodotto immagazzinato a temperatura tra + 5 e 35°C.

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.