

SANATHERM

0211.

**Idropittura isolante anticondensa,
igienizzante resistente all'attacco delle muffe**

27/03/15 LRC/nz

Descrizione e impieghi

SANATHERM è una pittura opaca per interni contenente microsfere cave di vetro che migliorano l'isolamento termico del supporto su cui è applicata. La bassa conducibilità termica di SANATHERM riduce la differenza di temperatura tra l'ambiente e il muro, evitando così la formazione di condensa nei punti freddi.

E' il prodotto ideale per pareti interne in ambienti con elevata umidità come cucine, bagni, mense, locali interrati ecc.; può essere applicato su qualsiasi tipo di supporto, intonaci di diversa natura, gesso e cartongesso opportunamente trattati.

Caratteristiche tecniche

Colore	: bianco
Natura del legante	: dispersione vinilica
Aspetto del film secco	: opaco (UNI 10795)
Peso specifico	: 0.84 kg/l (± 0.03)
Viscosità	: 10000 ÷ 14000 mPa.s Brookfield RVT rpm 20 s 6
Conduttività termica λ	: 0.15 W/(m·K) (ASTM E1530-11) - rapporto di prova n° 314575 emesso dall'ISTITUTO GIORDANO.
Resistenza alle muffe	: 0 = nessun sviluppo (UNI 9805).
Resa pratica indicativa*	: 3.0 ÷ 3.5 m ² /l con due strati.
Stabilità di stoccaggio	: 24 mesi in confezione integra.

*La resa può variare in funzione della ruvidità e dell'assorbimento del supporto e in relazione al sistema di applicazione adottato.

NB: I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

Prodotto conforme alla Direttiva **2004/42/CE-IIA(a)** contenuto massimo di COV: 30 g/l (2010)

Contiene un conservante per controllare la crescita fungina e algale:

2-ottil-2H-isotiazol-3-one - zinco piritione - terbutrina

Modalità di applicazione

Preparazione del supporto	: Il supporto deve essere stagionato, non sfarinante e pulito (privo di grasso, olio e altri agenti contaminanti). In caso di superfici degradate asportare tutte le tracce di vecchie pitture non aderenti ed eventuali efflorescenze. In presenza di muffe o alghe eseguire un trattamento con DECISO cod. 0610, lavare la parete, e quando è perfettamente asciutta applicare RENOVO cod. 0600. Su intonaco livellare le eventuali imperfezioni con IMPA RAS cod. 0542 e lasciare stagionare le parti trattate; stuccare e livellare fori, crepe, cavillature con IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA serie 0401, oppure IMPASTUK POLVERE cod. 0410 o IMPASTUK POLVERE EXTRA cod. 0418.
---------------------------	---

SANATHERM

0211.

**Idropittura isolante anticondensa,
igienizzante resistente all'attacco delle muffe**

27/03/15 LRC/nz

Su intonaco nuovo, spolverante o molto assorbente, su stuccature o vecchie pitture sfarinanti, applicare uno strato di fissativo-isolante per uniformare l'assorbimento del fondo. I nostri prodotti idonei sono POLY VA cod. 0003 o POLY ACRYL cod. 0004, oppure SUPERFIX cod. 0010 o GREY FIX cod. 0011, opportunamente diluiti.

Dopo essiccazione continuare con l'applicazione di due o più strati di SANATHERM.

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| Preparazione del prodotto | : | Mescolare fino a colore e consistenza uniformi. |
| Metodo applicativo | : | - pennello - rullo |
| Diluizione in peso/volume | : | 15 ÷ 25% di acqua per l'applicazione a pennello, 10 ÷ 15% per l'impiego a rullo. |
| Essiccazione ad aria (20°C) | : | Al tatto : 1 ora |
| Riverniciabile | : | attendere 6 ÷ 8 ore tra le due applicazioni. |

NOTE:

Non applicare con U.R. superiore al 75%.

La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 5 e 35°C.

TEME IL GELO. Conservare il prodotto immagazzinato a temperatura tra + 5 e 35°C.

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.