

SUPERFIX

0010.

Fissativo murale ultrafine

30/09/16 LRC/nz

Descrizione e impieghi

SUPERFIX è un isolante fissativo all'acqua ad alta penetrazione per interno ed esterno a base di emulsione acrilica a particelle molto fini. Il diametro delle particelle è molto inferiore a quello delle dispersioni utilizzate nei comuni fissativi all'acqua, e questo garantisce un'elevata capacità di penetrazione anche su supporti degradati ma compatti, e un forte potere consolidante di superfici particolarmente assorbenti e sfarinanti.

SUPERFIX può essere applicato su intonaci nuovi o vecchi, calcestruzzo, gesso e cartongesso, vecchie pitture o rivestimenti, anche di natura minerale; trova impiego nei sistemi di isolamento a cappotto.

Caratteristiche tecniche

Colore	: lattiginoso trasparente
Residuo secco in peso	: 12% (± 0.5)
Peso specifico	: 1.00 kg/l (± 0.02)
Resa indicativa	: 6 ÷ 8 m ² /l in funzione della diluizione e dell'assorbimento del supporto.
Stabilità di stoccaggio	: 12 mesi in confezione integra.

NB: I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

Prodotto conforme alla Direttiva **2004/42/CE-IIA(h)** contenuto massimo di COV: 30 g/l (2010)

Modalità di applicazione

Preparazione del supporto	: Il supporto deve essere stagionato, consistente e pulito (privo di grasso, olio e altri agenti contaminanti). Asportare le vecchie pitture non aderenti ed eventuali efflorescenze. In presenza di muffe o alghe eseguire un trattamento con DECISO cod. 0610, lavare la parete, e quando è perfettamente asciutta applicare RENOVO cod. 0600. Su intonaco livellare le eventuali imperfezioni con IMPA RAS cod. 0542 e lasciare stagionare le parti trattate; all'interno stuccare e livellare fori, crepe, cavillature con IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA serie 0401, oppure IMPASTUK POLVERE serie 0410 o IMPASTUK POLVERE EXTRA serie 0418. Su supporto asciutto applicare SUPERFIX opportunamente diluito.
Metodo applicativo	: - pennello - rullo - spruzzo
Diluizione	: SUPERFIX deve essere diluito con acqua in rapporto 2:1, massimo 1:1. In caso di supporto sfarinante e molto assorbente è consigliabile applicare 2 strati diluiti 1:1 bagnato su bagnato.

SUPERFIX

0010.

Fissativo murale ultrafine

30/09/16 LRC/nz

Riverniciabile : dopo 4 ÷ 6 ore

NOTE:

Non applicare con atmosfera nebbiosa o piovosa, o con UR superiore al 75%.
La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 5 e 35°C.

TEME IL GELO. Conservare il prodotto immagazzinato a temperatura tra + 5 e 35°C.

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA